FAÇADE AUTO-CLEAN

Mai 2017
Afrique

Définition

- Peinture mate de finition pour façade avec propriété anti-encrassement.
- Produit innovant à base de technologie NPS (Nanometric Painting System).

Destination

- EXTERIEUR
  NEUF/ENTRETIEN
- Décoration des fonds usuels du bâtiment.

Propriétés

- Film mince.
- Excellente résistance face aux intempéries, moisissures, UV et salissures.
- Résiste à la pollution.
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau.
- Protège le support de la carbonatation grâce à sa résistance à la diffusion de CO2.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

- Pâte liquide.

Aspect du feuil sec

- Mat profond.

Masse volumique

Exprimé en kg/dm³
- 1,48 ± 0,02 (norme EUR PL 004).

Teintes

- En stock : Blanc.
- En machine à teinter : toutes teintes du nuancier Chromatic®.
- Compatible avec les colorants universels Seigneurie Pantint.
  (3% maximum de colorants)

Extrait sec

- En poids (norme EUR PL 005) : 64 ± 2 %.
- En volume (théorique) : 55 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)
- Sec hors poussière : 1 heure.
- Redoublable : 12 heures.

Rendement

- 6 à 9 m²/L/couche (4 à 6 m²/kg/couche)

Conditionnement

- 15 L.
- Se renseigner de la disponibilité des conditionnements auprès de votre commercial ou revendeur.

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri des fortes températures.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Seigneurie®
PEINTURES & REVETEMENTS

FAÇADE AUTO-CLEAN

Mise en œuvre

Mai 2017
Afrique

Processus

	Béton, mortiers de ciment et dérivés
IMPRESSION	PANTIPRIM
FINITION	2 couches de FAÇADE AUTO-CLEAN

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Plâtre, maçonneries, béton, enduit de ciment, recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.
- Les supports doivent être propres, secs et sains.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Si nécessaire, à l'extérieur, assainissement préalable fongicide et algicide avec le **LIQUIDE 542** (consulter la fiche technique).

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Rouleau polyamide texturé 18 mm.
- Pistolet : pression 190-210 bars, buse 18-20/1000e.

Dilution

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

- A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température ambiante et température du subjectile comprises entre + 5 °C et + 35 °C. Humidité relative ambiante inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles surchauffés, ni non plus de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).
- Une protection renforcée contre le développement de micro-organismes peut toutefois être nécessaire dans les ambiances très propices au développement des algues et lichens.
- Il est déconseillé d'utiliser des teintes foncées dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (Y < 35%) sur des surfaces exposées au soleil.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

- NF T 36005 : Famille I - Classe 7b2/10c
- XP T 34-722 : D2
- NF EN 1062-1 : E3 - V2 - W3 - A0 – C1

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse.
- La fiche de données de sécurité peut vous être fournie sur simple demande à votre revendeur.

" La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur". L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PPG Cameroun
Zone Industrielle Magzi Bassa
BP 1028 Douala – Cameroun
Tél. : +237 233 37 59 23 - Fax : + 237 233 37 88 98
www.ppgcameroun.com